



Fiche technique Pré-traitement P-20

Description

Le P-20 est un prétraitement à base d'eau avec un copolymère acrylique aux propriétés de remplissage très bons et un effet hydrofuge.

Propriétés

Le P-20 réduit la pénétration de liquides et de salissures dans vos sols. Ce produit est essentiellement utilisé comme préparateur avant l'application du R-400. Avec le P-20, vous augmentez la résistance de vos surfaces contre les liquides acides.

Le résultat dépend de la nature et de la porosité du sol. Selon le type de sol et de traitement appliqué, la résistance aux taches peut être différente.

L'application du produit n'entraîne pas ou peu de changement de couleurs mais une augmentation de la brillance des sols est constatée. L'absorption d'eau sera fortement réduite mais sa dispersion ne sera que légèrement affectée.

Champ d'application

Le P-20 s'applique sur des bétons absorbants, des pierres, du Terrazzo, des chapes... On l'utilise généralement sur les sols des établissements commerciaux intérieurs ou extérieurs tels que les magasins, les centres commerciaux, les supermarchés, les halles... Pour les sols absorbants, l'application du P-20 est idéale.

Les surfaces traitées continueront à présenter une sensibilité aux produits acides mais elle sera réduite.

Procédé

La surface traitée doit être sèche et parfaitement propre. Il est recommandé de faire un test sur une partie de béton de même nature avant l'application globale. Appliquer le produit à l'aide d'un pulvérisateur sans air comprimé et d'une buse appropriée (une buse de 0.3 est recommandée). Travailler avec un partenaire équipé d'un rouleau à poil raz (rouleau synthétique, par ex. en polyamide) pour obtenir un résultat homogène.

Le temps de séchage est d'environ 1 à 2 heures.

Une fois le P-20 parfaitement sec, appliquer le R-400 avec un pulvérisateur comme recommandé dans la fiche technique de ce produit.

Pour les surfaces très absorbantes, il est conseillé d'effectuer deux passages du P-20.

Note: les surfaces adjacentes ou sensibles au solvant doivent être protégées contre les projections. Enlever le surplus de produit avant le séchage. Nettoyer les outils avec de l'eau.

Température d'application:

Eviter les rayons directs du soleil durant l'application.

La Température du sol doit être entre 10°C et 30°C

Le chauffage par le sol doit être éteint. Eviter toute humidité jusqu'au séchage complet du sol.

Temps de séchage:

Le temps de séchage est de 1 à 2 heures selon la température ambiante et l'humidité.

Rendement :

Le rendement dépend de l'absorption de la surface à traiter, valeur détaillée ci-dessous. La seconde application réduit de moitié la consommation.

Surface poncée : environ 20 à 30 m² par litre

Surface brute : environ 10 à 20 m² par litre

Stockage :

Stocker à l'abri du gel. Conserver le bidon fermé dans une pièce fraîche et sèche. Un bidon entamé doit être utilisé rapidement.

Protection de l'environnement:

Ne pas jeter le produit dans les canalisations. Niveau de pollution WGK1 (Faible risque de pollution de l'eau). Code de déchet de l'Europe : 070299. Les bidons vides sont recyclables et peuvent être déposés dans les containers prévus à cet effet.

Sécurité :

Le P-20 est sans danger pour la santé après séchage complet. Une bonne ventilation est conseillée durant et après l'application du produit. Des mesures de protection spéciales sont à prendre si le produit est appliqué à l'aide d'un spray.

Contient : phosphate tri-isobutylique.

Il peut, dans des cas rares, provoquer des réactions allergiques.

Étiquetage selon la directive Européenne 1999/45/EC : l'étiquetage du produit n'est pas obligatoire. Ne pas laisser à la portée des enfants. En cas d'ingestion, veuillez contacter le centre antipoison immédiatement et munissez-vous du bidon ou de cette fiche.

Unité d'emballage:

Bidon de 10 Litres

(De plus grand volume sont disponibles sur demande)